

=> s de04318885/pn

L2 2 DE04318885/PN

=> d all 1-2

L2 ANSWER 1 OF 2 CAPLUS COPYRIGHT 1998 ACS

AN 1994:565728 CAPLUS

DN 121:165728

TI Treatment of radioactive or radioactively contaminated material

IN Wuertz, Ruediger

PA Siemens A.-G., Germany

SO Ger. Offen., 3 pp.

CODEN: GWXXBX

PI DE 4318885 A1 940616

AI DE 93-4318885 930607

DT Patent

LA German

IC ICM G21F009-28

ICS A62D003-00; B05D007-00

CC 71-4 (Nuclear Technology)

AB The material is provided with an inorg. coating, e.g. by spraying
with an aq. silicate soln.

ST treatment radioactive contaminated material; silicate soln spraying
radioactive material

IT Lime (chemical)

RL: PROC (Process)

(coating with, of radioactive contaminated materials).

IT Radioactive substances

(removal of, from surfaces, using inorg. coatings)

IT 1312-76-1, Potassium silicate 1344-09-8, Sodium silicate

RL: PROC (Process)

(spraying of radioactive contaminated materials with aq. soln.
of, in formation of inorg. coatings)

IT 1305-62-0, Calcium hydroxide, uses

RL: USES (Uses)

(spraying of radioactive contaminated materials with aq. soln.
of, in formation of lime coatings)

L2 ANSWER 2 OF 2 WPIDS COPYRIGHT 1998 DERWENT INFORMATION LTD

AN 94-236144 [29] WPIDS

DNN N94-186767 DNC C94-107416

TI Radioactive material handling process - involves mineral coating
application to avoid particle or dust release.

DC K07 P35 P42

IN WUERTZ, R

PA (SIEI) SIEMENS AG

CYC 1

PI DE 4318885 A1 940616 (9429)* 3 pp G21F009-28 <--

ADT DE 4318885 A1 DE 93-4318885 930607

PRAI DE 93-4318885 930607

IC ICM G21F009-28

ICS A62D003-00; B05D007-00

AB DE 4318885 A UPAB: 940907

In a radioactive or radioactively contaminated material handling
process, the novelty is that the material is provided with a mineral
coating, pref. formed by applying an aq. silicate soln.. Pref., when
the material is a radioactively contaminated material with

BEST AVAILABLE COPY

get ref.

contaminating particles on its surface, it is provided with a mineral coating which binds the particles and, when the material is metallic, a lime coating is provided under the mineral coating.

USE/ADVANTAGE - In the handling of nuclear fuel or radioactively contaminated structural materials (e.g. concrete or metal). The coating prevents release of radioactive particles or dust into the environment and prevents access of air to the material surface to reduce corrosion and consequent dust or aerosol formation.

Dwg. 0/0

FS	CPI GMPI
FA	AB
MC	CPI: K07-B01A

①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 43 18 885 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁵:
G 21 F 9/28
A 62 D 3/00
B 05 D 7/00

②1 Aktenzeichen: P 43 18 885.0
②2 Anmeldetag: 7. 6. 93
④3 Offenlegungstag: 16. 6. 94

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

⑦1 Anmelder:
Siemens AG, 80333 München, DE

⑦2 Erfinder:
Würtz, Rüdiger, Dipl.-Chem. Dr., 63743
Aschaffenburg, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Verfahren zum Behandeln von radioaktivem oder radioaktiv kontaminiertem Material

⑤7 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandeln von radioaktivem oder radioaktiv kontaminiertem Material. Es ist vorgesehen, daß das Material mit einem mineralischen Überzug versehen wird. Falls sich auf dem Material radioaktive Partikel oder Staub befinden, werden diese durch den mineralischen Überzug gebunden. Zum Aufbringen des Überzugs wird beispielsweise eine wäßrige Silikatlösung aufgesprüht.

DE 43 18 885 A 1

DE 43 18 885 A 1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandeln von radioaktivem oder radioaktiv kontaminiertem Material.

Dieses Material kann Kernbrennstoff sein oder es kann sich um kontaminierte Strukturmaterialien, die beispielsweise aus Beton oder Metall bestehen, handeln. Es können aber auch andere radioaktive Stoffe behandelt werden.

Das genannte Material ist wegen der von ihm ausgehenden radioaktiven Strahlung schwer handhabbar. Bei radioaktiv kontaminiertem Strukturmaterial sind auf dessen Oberfläche kontaminierende Partikel abgelagert, die radioaktive Strahlung aussenden. Radioaktives Material kann eine feste Oberfläche haben. Falls dieses Material jedoch Kernbrennstoff ist, der mit Luft in Kontakt stand, ist die Oberfläche durch Korrosion mit einer radioaktiven Staubschicht überdeckt.

Insbesondere dann, wenn eine Zerlegung des Materials vorgenommen werden soll, können radioaktiver Staub und/oder Aerosole freigesetzt werden, die das die Zerlegung vornehmende Personal, die in der Umgebung sich aufhaltende Bevölkerung und die Umwelt gefährden können. Solcher Staub und Aerosole können aber auch in die Umgebung gelangen, wenn das Material nicht bearbeitet wird, weil sich kontaminierende Partikel oder durch Korrosion gebildeter Staub laufend vom Material ablösen können.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Behandeln von radioaktivem oder radioaktiv kontaminiertem Material anzugeben, das eine Abgabe von radioaktiven Partikeln oder Staub in die Umgebung weitgehend verhindert oder zumindest die Abgabe stark reduziert.

Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß das Material mit einem mineralischen Überzug versehen wird.

Falls das Material selbst radioaktiv ist und noch nicht korrodiert ist, hat es vor der Behandlung eine feste Oberfläche. Dann wird durch das Aufbringen des mineralischen Überzuges mit dem Verfahren nach der Erfindung der Vorteil erzielt, daß der Zutritt von Luftsauerstoff zur Materialoberfläche reduziert und die Korrosion vermindert wird. Der Entstehung von radioaktivem Staub oder von Aerosolen wird dadurch vorgebeugt.

Falls beispielsweise das radioaktive Material bereits durch Korrosion mit einem aus Partikeln bestehenden radioaktiven Staub überzogen ist oder falls das Material nicht selbst radioaktiv ist und auf seiner Oberfläche kontaminierende Partikel trägt, wird das Material die Partikel bindend mit dem mineralischen Überzug versehen. Dadurch wird vorteilhafterweise gewährleistet, daß sich der Staub oder die Partikel nicht ablösen können. Selbst bei einer Bearbeitung des Materials, das auch ein Zerlegen des Materials einschließt, ist die Abgabe radioaktiver Stoffe gegenüber unbehandeltem Material deutlich verringert.

Mit dem Verfahren nach der Erfindung wird der Vorteil erzielt, daß radioaktive Stoffe zurückgehalten werden, so daß die Umgebung und insbesondere mit dem Material in Berührung kommendes Personal durch diese Stoffe nicht gefährdet werden.

Zur Bildung des mineralischen Überzuges wird beispielsweise eine Substanz aufgebracht. Sollten auf dem Material Staub oder kontaminierende Partikel vorhanden sein, dann werden dieser Staub und diese Partikel durch die aufgebrachte Substanz gebunden. Dadurch

wird insbesondere beim Vorhandensein nur lose haftender Staubteilchen oder Partikel ein zuverlässiges Anbinden dieses Staubes oder der Partikel an das Material gewährleistet. Beispielsweise wird die Substanz aufgesprüht. Beim Aufsprühen werden kein Staub und keine Partikel abgelöst, die das Personal gefährden könnten.

Beispielsweise wird die Substanz fernbedient aufgebracht, insbesondere aufgesprüht. Dadurch ist eine Gefährdung des Personals ausgeschlossen.

Auf das Material wird beispielsweise eine wäßrige Silikatlösung, z. B. Wasserglas, aufgebracht, z. B. aufgesprüht, die den mineralischen Überzug bildet. Der Überzug härtet ohne Temperaturerhöhung durch Reaktion mit Kohlenstoffdioxid der Luft aus. Dabei werden zu fixierende Partikel oder Staubteilchen glasartig in der Matrix des sich bildenden Überzuges eingebunden. Der Überzug hat vorteilhafterweise im Vergleich zum überzogenen Material eine sehr geringe Masse. Er zeichnet sich außerdem durch eine gute thermische Stabilität und eine besonders gute Haftung insbesondere auf Beton aus.

Als wäßrige Silikatlösung kann beispielsweise eine wäßrige Lösung von Kaliumsilikat (Kaliwasserglas) und/oder Natriumsilikat (Natriumwasserglas) aufgebracht, z. B. aufgesprüht, werden. Diese Silikate sind bei geeigneter Konzentration besonders gut geeignet.

Der Substanz, die zur Bildung des mineralischen Überzuges aufgebracht wird, kann mindestens ein wasserlöslicher Stoff zur Reduzierung der Wasserradiolyse beigefügt sein. Damit wird der Vorteil erzielt, daß die Wasserstoffbildung aus vorhandenem Wasser deutlich verringert wird. Die Gefahr einer Wasserstoffexplosion wird also weitgehend beseitigt.

Der wasserlösliche Stoff zur Reduzierung der Wasserradiolyse kann ein Nitrat, z. B. Kaliumnitrat und/oder Natriumnitrat sein.

Falls das zu behandelnde Material aus Metall besteht, kann dieses zunächst mit einem Kalküberzug versehen werden, auf den dann der mineralische Überzug aufgebracht wird. Auch falls auf dem Metall kontaminierende Partikel oder Staub vorhanden sind, wird ein Kalküberzug aufgebracht. Dieser überdeckt die frei liegende, von Partikeln und Staub freie Metalloberfläche und bindet Partikel und Staub weitgehend ein. Der den Kalküberzug überdeckende mineralische Überzug bindet die Partikel und den Staub und schützt das Metall. Durch den zunächst aufgetragenen Kalküberzug wird vorteilhafterweise die Haftfähigkeit des mineralischen Überzuges verbessert.

Zur Bildung des Kalküberzugs wird beispielsweise eine kalkbildende Lösung aufgebracht, insbesondere aufgesprüht. Beim Aufsprühen wird eine Ablösung der Partikel oder des Staubs weitgehend vermieden. Dadurch wird das Personal vor Kontamination geschützt.

Um den Schutz zu verbessern, wird die kalkbildende Lösung beispielsweise fernbedient aufgebracht, z. B. aufgesprüht. Die kalkbildende Lösung kann eine Calciumhydroxid-Lösung sein.

Mit dem Verfahren zum Behandeln von radioaktivem oder radioaktiv kontaminiertem Material wird insbesondere der Vorteil erzielt, daß lose Partikel oder Staub in eine glasartige Matrix eingebunden werden, so daß bei einer Handhabung des Materials das Personal vor den radioaktiven Partikeln und vor radioaktivem Staub weitgehend geschützt ist. Wenn Kernbrennstoff mit dem Verfahren nach der Erfindung behandelt wird, wird durch den Überzug eine spätere Korrosion des Kernbrennstoffs, durch die radioaktiver Staub entstehen

würde, vermieden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Behandeln von radioaktivem 5
oder radioaktiv kontaminiertem Material, dadurch
gekennzeichnet, daß das Material mit einem mine-
ralischen Überzug versehen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1 zum Behandeln von
radioaktiv kontaminiertem Material, auf dessen 10
Oberfläche kontaminierende Partikel abgelagert
sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Material die
Partikel bindend mit dem mineralischen Überzug
versehen wird.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 15
dadurch gekennzeichnet, daß zur Bildung des mine-
ralischen Überzugs eine Substanz aufgebracht
wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Substanz aufgesprüht wird. 20
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, daß die Substanz fernbe-
dient aufgebracht wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, 25
dadurch gekennzeichnet, daß eine wäßrige Silikat-
lösung aufgebracht wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als wäßrige Silikatlösung eine wäßri-
ge Lösung von Kaliumsilikat (Kaliwasserglas) und/
oder Natriumsilikat (Natriumwasserglas) aufge- 30
bracht wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß der Substanz minde-
stens ein wasserlöslicher Stoff zur Reduzierung der
Wasserradiolyse beigelegt ist. 35
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Substanz als wasserlöslicher Stoff
ein Nitrat zur Reduzierung der Wasserradiolyse
beigelegt ist.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 40
dadurch gekennzeichnet, daß metallisches Material
zunächst mit einem Kalküberzug und dann diesen
überdeckend mit dem mineralischen Überzug ver-
sehen wird.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 45
zeichnet, daß zur Bildung des Kalküberzugs auf das
metallische Material eine kalkbildende Lösung auf-
gebracht wird.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die kalkbildende Lösung aufgesprüht 50
wird.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, daß die kalkbildende
Lösung fernbedient aufgebracht wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, 55
dadurch gekennzeichnet, daß auf das metallische
Material als kalkbildende Lösung eine Calciumhy-
doxid-Lösung aufgebracht wird.

60

65

- Leerseite -

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☒ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images
problems checked, please do not report the
problems to the IFW Image Problem Mailbox**